


液态金属导热膏

LMG1500是一种以液态金属为载体、填充高导热粉体的导热膏，可以有效降低散热器散热器及发热源之间的接触热阻。适用于需要较小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。



特性和优点

- 低BLT (BLT = 10-20 μm)
- 高导热系数、低热阻
- 耐候性、可靠性佳
- 低表面能，易施工
- 高触变性，不流淌

典型应用

- IT-笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 网络通讯装备-无线模块、路由器
- 消费类电子-游戏系统、便携设备
- 工业-电源、LED照明、工控设备等
- TIM 1.5和TIM 2

典型属性		
属性	典型值	测试方法
结构	镓基合金、陶瓷	N/A
颜色	银色	目视
是否绝缘	否	N/A
密度(g/cc)	5.5	ASTM D792
粘度(Pa·s)	800	GB/T10247-2008
挥发份(%)	<0.1	125°C,48h
耐温范围(°C)	-40~150	/
保质期(月)	6	避免挤压、暴晒，密封保存
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	15	ASTM D5470
热阻(°C·cm ² /W @50psi)	≤0.015	ASTM D5470

注：数据为典型值，仅供参考，不应被解释为免除用户进行自己的测试和筛选。

LMG1500

液态金属导热膏

使用说明

- 使用前应保证热源与散热器表面干燥且无任何残留物
- 液态金属具有优异的导电性，应避免其与电路板等直接接触造成短路
- 液态金属易与部分金属发生合金化，应避免与未经处理的铝、铜等金属直接接触
- 如果在储存或运输过程中温度较低，建议在使用前将产品加热至至少 25 °C 并搅拌后使用

注意事项

- 切勿食用
- 避开儿童可触及的地方保管
- 请确定使用的正确性后再使用
- 去除时可使用酒精湿巾擦拭

运输和储存

- 常温运输和储存，在干燥条件下避光密封保存
- 保质期自包装之日起 6 个月（未拆包装条件下）